



## КИСЛОТОВІСНИЙ ОЧИСНИК ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ



### ОПИС

Litoclean EVO - це концентрований кислотовмісний миючий засіб для фінішного прибирання керамічних поверхонь. Для ефективного видалення залишків цементних затирок, висолів.

### ПЕРЕВАГИ

- Малоагресивний стосовно цементної затирки.
- Не змінює колір шва.
- Діє негайно і не утворює токсичні і отруйні випаровування.
- Інноваційна формула дозволяє уникнути ризиків під час транспортування.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для швидкого видалення залишків цементу і цементних затирок, сольових і вапняних відкладень, темпери, вапна з поверхні керамічної плитки, керамограніту, скляної мозаїки, теракоти, мармуру та ін. Як у приміщенні, так і на вулиці, на підлогах і стінах. Продукт, при правильному використанні, не пошкоджує шов, виконаний традиційними цементними сполуками, і здатний видаляти будь-які висоли, які можуть утворитися на поверхні, відновлюючи однорідний колір затирки.

### ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев и затирочных составов приступать через 7 дней после затирки швов.

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию кислот. Для проверки выполните пробное нанесение. Защитить все окружающие материалы, которые могут быть повреждены от попадания на них кислоты.

### НАНЕСЕННЯ

Продукт майже завжди використовується в розведеному вигляді. Розбавте продукт у співвідношенні від 1:1 до 1:10 холодною водою залежно від матеріалу і видаляемого забруднення.

Нанесіть рідину на зовнішню поверхню і рівномірно розподіліть її. Залиште на 5-10 хвилин, а потім розпочинайте роботу за допомогою білої повсті (арт. 109 GBNC), щоб видалити залишки. Видаліть залишки рідини з поверхні ганчіркою, прогумованими скребком або миючим пілососом. У кінці ретельно промийте водою і ретельно висушіть.

### УВАГА

- Не використовуйте занадто концентрований продукт
- У разі свіжозатертих підлог бажано почекати не менше 7 днів після затирання, перш ніж мити Litoclean EVO.
- У разі поверхонь з мармуру, розбавте продукт водою у співвідношенні 1:10, в той час як у разі зістареного мармуру, розведіть продукт водою у співвідношенні 1: 3.
- Не використовуйте продукт на поверхнях з мармуру або інших полірованих вапнякових матеріалах, оскільки вони можуть втратити свій блиск.
- Зробіть пробу на невидимій ділянці, якщо матеріал невідомий або є які-небудь сумніви щодо його стійкості до хімічних речовин.
- Під час роботи з продуктом надягайте відповідний захисний одяг (гумові рукавички, маску і захисні окуляри). Дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки.

### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Блакитний
Запах	Трохи ароматний
pH (5% розчину)	2,5 ± 0,4
Температура експлуатації	Від +5°C до +35°C
Час впливу продукту	Приблизно 5 - 10 хвилин
Витрачання	1 л на 10-15 м2 залежно від розведення і типу матеріалу
<b>СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці в оригінальній закритій упаковці, в сухому прохолодному місці. Боїться морозу.
<b>УПАКОВКА</b>	<b>Флакони 1 літр</b> <b>12 шт у коробці</b>